



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM GEL-PRIMER

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Gel-Primer je vysoce specializovaný, silikátem modifikovaný polymerní základní nátěr pro interiéry s technologií Pro-GEL.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

KEIM Gel-Primer se používá jako základní nátěr pro intenzivní odstíny nebo obtížné světelné podmínky (šikmé osvětlení) na sádkartonu a bodovém stěrkování, k optimalizaci povrchové homogenity následných nátěrů interiérovými barvami KEIM. KEIM Gel-Primer lze díky gelové konzistenci výborně zpracovávat nad hlavou.

Nehodí se pro:

lakované povrchy; dřevěné plochy; podklady s výkvětem solí

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- egalizační
- podpora adheze
- technologie Pro-GEL
- bez rozpouštědel

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>

### BAREVNÝ ODSTÍN:

mléčný

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být  $\geq 5$  °C.

### PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

#### SPOTŘEBA:

cca 0,1 L/m<sup>2</sup>

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

#### ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Gel-Primer se musí před zpracováním důkladně promíchat.

KEIM Gel-Primer aplikujte neředěný jako základní nátěr. KEIM Gel-Primer lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním (tryska  $\geq 510$ , více informací v technickém listu o airless technologii). Následný nátěr/-y proveďte neředěnou vnitřní barvou KEIM.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM GEL-PRIMER

---

### DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 6 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

lhně očistěte vodou.

## 5. DODÁVÁNÁ FORMA

---

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
12,5	L	32	kbelík
5	L	70	kbelík

## 6. SKLADOVÁNÍ

---

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

Načaté nádoby lze skladovat pouze omezeně.

## 7. LIKVIDACE

---

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

---

Řiďte se bezpečnostním listem.

## 9. OBECNÁ INFORMACE


---

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesyntetizovanými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.