



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM MARANO<sup>®</sup>-LIGHT

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Marano-Light je hotová lehká stěrková hmota na vnitřní stěny a stropy. Optimalizovaná pro strojové stříkání a velmi racionální postup práce. Vybraná lehká plniva zajišťují efektivní zpracování šetřící síly.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

KEIM Marano-Light lze použít na všechny běžné vnitřní podklady. Kombinace zvlášť hladké konzistence a strojového nanášení s vysokým průtokem materiálu umožňuje velmi efektivně vytvářet kvalitní hladké povrchy (Q3/Q4). KEIM Marano-Light se ideálně hodí pro celoplošné stěrkování v novostavbách i rekonstrukcích.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- stěrka se výborně hodí pro strojní zpracování
- velmi dobrá broušitelnost
- zpracování šetřící sílu díky ultralehkému složení
- snížený odlet při broušení
- optimální konzistence
- vysoká plnicí síla
- minerální
- difuzně otevřený
- plniva: bílý dolomit a mikrokuličky
- bez zápachu

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Hustota:                   | ca. 1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - Organický podíl:           | < 5 %                           |
| - Hodnota pH:                | cca 9                           |
| - Největší zrno:             | 0,15 mm                         |
| - Maximální tloušťka vrstvy: | 5 mm                            |

### BAREVNÝ ODSŤÍN:

bílý

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí být suché, čisté a zbavené olejů, tuků, prachu a jiných povrchových nečistot. Betonové a omítkové podklady musí být zcela suché a vytvrzené. Zbytky materiálů se musí odstranit. Lunkry předem vyplňte, povrchové nerovnosti dokonale vytmelte. Lesklé podklady musí být před aplikací opatřeny adhezním nátěrem.

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být  $\geq 5$  °C.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM MARANO®-LIGHT

### SPOTŘEBA:

cca 1 L/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

Pro dosažení nejlepších výsledků při airless stříkání je třeba použít profesionální vybavení (tryska  $\geq 525$ , bez filtru). Informace o vhodných airless tryskách v technickém listu k airless technologii.

Upozornění: Použitá hadice musí mít 3/8 nebo 1/2 palce. Velikost používaných trysek se může lišit podle teploty. Proto se doporučuje stříkání předem vyzkoušet. Z pistolí a zařízení odstraňte filtry! Stříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm, pistolí držte kolmo k povrchu. Při aplikaci pohybujte pistolí rovnoměrně a rovnoběžně s povrchem. Nejprve stříkejte vodorovně a potom napříč. Po aplikaci nechte KEIM Marano-Light zcela vyschnout. Stěrku lze brousit jemným brusným papírem (min. zrnitost 120). Před nátěrem interiérovou barvou KEIM se doporučuje základní nátěr KEIM Soliprim. Stěrka se musí natřít vhodnou vnitřní barvou, např. KEIM Innostar, KEIM Innopro nebo KEIM Innotop.

### DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

## 5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
15	L	40	pytel
15	L	33	kbelík

## 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

## 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 02 99

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

### 9. OBECNÁ INFORMACE


---

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.