



TECHNICKÝ LIST

KEIM ATHENIT®-LISCIO

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Athenit-Liscio je hotová vápenná stierková hmota na báze čistého haseného vápna, minimálne 3 roky odležaného, a belostnej múčky z gréckeho mramoru.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Athenit-Liscio možné použiť v interiéri na celoplošné stierkovania a na vysprávky malých defektov do hĺbky max. 1 mm. Nehodí sa pre: podklady obsahujúce oleje

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- nežltne
- nízke napätie
- ekologický
- extrémne priepustný pre difúziu pary
- reakcia na oheň: nehorľavý
- bez syntetických spojív
- bez rastlinných živíc
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrno: 0,1 mm
- maximálna hrúbka vrstvy: 1 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka
vzduchovej vrstvy (hodnota sd): $\leq 0,02$ m

FAREBNÝ ODS TIEN:

biely Je možné tónovať práškom KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

ZLOŽENIE

Voda, hydroxid vápenatý, vápenaté uhličitaný, prírodné uhľohydráty, celulóza, mydlo, olej

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť ≥ 5 °C.

SPOTREBA:

cca 0,8 kg/m² pri hrúbke vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM ATHENIT®-LISCIO

SPRACOVANIE:

Podklad podľa potreby mierne navlhčite. KEIM Athenit-Liscio naneste v tenkej vrstve (ca 0,5 mm) nerezovou lyžicou a po zavädnutí vyhladte alebo mokré do mokrého naneste ďalšiu vrstvu. Tu je možné, opäť po zavädnutí, stiahnuť lyžicou. Nadmerný tlak pri sťahovaní kovovým hladítkom vedie k oteru kovu.

DOBA SCHNUTIA:

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
24	kg	24	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 01 *

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.