



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL®-SD

1. POPIS PRODUKTU

Vodou riediteľná syntetická disperzia pre cementové stierky.

2. OBLASŤ POUŽITIA

Prísada do zámesovej vody pre KEIM Concretal-Feinspachtel na zhotovenie tmelu na výplň lunkrov.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

– Hodnota pH: cca 8

FAREBNÝ ODS TIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený všetkých voľných častí, prachu, olejov a iných separačných látok. Organicky viazané staré nátery musia byť úplne odstránené. Podklad je spravidla nutné zdrsníť tryskaním. Podľa potreby sa mierne predvlhčí; podklad však nesmie byť nasýtený vodou.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia od ≥ 5 °C do ≤ 30 °C. Nespracováajte na priamom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

Miešací pomer pri cca 20 °C: Ako výplň lunkrov: 25 kg suchej zmesi KEIM Concretal-Feinspachtel 4,50 l vody 1,5 l KEIM Concretal-SD KEIM Concretal-SD sa najprv pridá do zámesovej vody a premieša sa, potom sa primieša stierková zmes. Pre jemné alebo škrabané stierkovanie: 1 l zámesovej vody (z množstva potrebného na 25 kg stierky) sa nahradí prídavkom KEIM Concretal-SD: 25 kg KEIMsp Concretal(333) 3,50 l vody, 1 l KEIM Concretal-SD

SPOTREBA:

cca 0,06 L/m² na mm ako výplň lunkrov.

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Zaplnenie lunkrov sa vykonáva štetkou. Podľa teplotných podmienok a podkladu sa odporúča vytvorenie skúšobných plôch. Pri celoplošnom alebo škrabanom stierkovaní produktom KEIM Concretal-Feinspachtel na problematických podkladoch je možné zlepšiť príľnavosť podkladu pridaním KEIM Concretal-SD Pri veľmi jemnom alebo škrabanom stierkovaní sa zásadne odporúča prídanie KEIM Concretal-SD.

NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Najskôr pa 5 dňoch til 20 °C

TECHNICKÝ LIST – KEIM CONCRETAL®-SD

DOBA SCHNUTIA:

Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
5	L	70	vedierko

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade v suchu bez mrazu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 07 02 15

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezavazujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.