



TECHNICKÝ LIST

KEIM LIGNOSIL®-HRP-FLÜSSIG

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-HRP je dvojzložková pasta med vyplňovanie prasklín og hlbších defektov v rozmerovo nestálych a obmedzene rozmerovo stálych drevených dieloch, prevažne v exteriéri. KEIM Lignosil-HRP neobsahuje syntetické prísady a skladá sa z práškovej zložky a tekutého spojiva. KEIM Lignosil-HRP-Flüssig: špeciálne odvodnený ľanový olej

2. OBLASŤ POUŽITIA

Produktom KEIM Lignosil-HRP je možné vyplniť praskliny a hlbšie defekty v doskách, trámoch a obkladoch, napr. pri rekonštrukciách hrazdených domov, a tak ľahko vytvoríť povrch s jednotnou štruktúrou. Nehodí sa pre: vodorovné a naklonené plochy vystavené poveternosti, staticky relevantné doplnenie dreva

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- spracovateľný po dlhú dobu
- mechanicky spracovateľný
- rýchloschnúci
- dobrá priľnavosť
- vlastností podobné drevu
- dvojzložkový
- otvorený pre difúziu
- slabý zápach

FAREBNÝ ODS TIEN:

hnedý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pri náteroch na dreve môže dôjsť k zafarbeniu zložkami dreva. Riadte sa technickým listom KEIM Lignosil-Scudo. Podklad musí byť nosný, suchý (vlhkosť dreva do 18 %, podľa inštrukcie BFS č. 18), čistý a zbavený všetkých uvoľnejaných inč. Poškodené časti odstráňte až na zdravé drevo. Chybné miesta vrátane bokov prasklín musia byť dôkladne mechanicky očistené. Boky praskliny deň pred vyplňovaním penetrujte tekutým Lignosil-HRP-Flüssig – Flüssig.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 8 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

SPOTREBA:

cca 1,8 kg/dm³

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Tekutú zložku pred použitím pretrepte. Maximálny prídavok er 0,85 kg KEIM Lignosil-HRP-Flüssig med 4,15 kg KEIM Lignosil-HRP-Pulver. Obe zložky sa v nádobe rozmiešajú na spracovateľnú konzistenciu. Hotová namiešaná pasta KEIM Lignosil-Holzrissspaste sa zatlačí do defektu alebo praskliny podľa šírky a hĺbky praskliny napr. špachtľou, pokiaľ možno bez

TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-HRP-FLÜSSIG

vzduchových bublín. Vyplnenie av malo byť vykonané presne po okraj. Povrch je možné štruktúrovať vtláčením vhodného nástroja alebo dosky alebo štetcom namočeným do KEIM Lignosil-HRP-Flüssig. Pri zvlášť hlbokých a širokých prasklinách sa odporúča vložiť ako výstuž v smere vlákien kus suchého dreva rovnakého druhu. Hotový namiešaný materiál zostane v uzavretej nádobe použiteľný jeden deň. KEIM Lignosil-HRP musí byť vždy pretretý produkt zostému KEIM Lignosil podľa pokynov výrobcu.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 1 týždni (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/ alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite náhradou terpentínu.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	druh obalu
4,15	kg	vedierko
0,85	kg	plechovka
0,85	kg	

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade obal uchovávať tesne uzavretý bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 04 09*

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-HRP-FLÜSSIG

Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.

