



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM DISPERSIONSENTFERNER

## 1. POPIS PRODUKTU

---

Pastózní, vodou emulgovatelná směs rozpouštědel, bez CFC, CHC a aromatických uhlovodíků.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

K odstraňování disperzních a latexových barev na bázi styrenakrylátu nebo čistého akrylátu, akrylových laků, systémů k přemostování trhlin a omítek se syntetickými pryskyřicemi z omítky, betonu nebo přírodního kamene.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- připravený k použití
- vodou emulgovatelný
- neobsahuje freony ani chlorované a aromatické uhlovodíky

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Hodnota pH: cca 7,5 con 10 g/l de agua
- Bod vzplanutí: > 60 °C

### BAREVNÝ ODSTÍN:

žlutavý

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Zpracování je optimální při > 20 °C. Nižší teploty prodlužují nezbytnou dobu působení. Vyšší teploty urychlují rozpouštění, ale zkracují dobu zpracování. Chraňte před přímým slunečním zářením a silným větrem. Zaschlé plochy znovu rozpustíte dalším nanesením.

### SPOTŘEBA:

cca 0,3 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>, na normální disperzní nátěry.

cca 1,0 kg/m<sup>2</sup>, pro 1-2vrstvé omítky s umělou pryskyřicí a vícevrstvé nátěrové systémy.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

Bezaromatový odstraňovač disperze je připraven k použití. Nanášejte sytě a rovnoměrně měkkým štětkou s přírodním vlasem (ne plastovou štětkou), válečkem z jehněčího rouna nebo stříkáním zdola nahoru.

Optimální dobu působení vyzkoušejte na zkušební ploše: normální disperzní nátěry jsou narušené po 3 až 6 hodinách. U silnějších systémů (vícevrstvé nátěry, systémy na přemostění trhlin, omítky ze syntetické pryskyřice) je doba působení delší; pokud možno přes noc. Jestliže film odstraňovače nátěru zmatní, zvláště u silnějších nebo silně savých vrstev, aniž by se nejspodnější vrstva uvolnila (zkontrolujte špachtlí), přetřete znovu mokrým do mokrého. Odstraňte horkou vodou vysokotlakým zařízením (80 – 90 °C a cca 100 barů) nebo mechanicky špachtlí. Odstraňujte vždy zdola nahoru. Vnitřní nátěry odstraňte špachtlí a omyjte houbou.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM DISPERSIONSENTFERNER

### DOBA SCHNUTÍ:

Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	12	plechový kbelík
5	kg	66	plechový kbelík

## 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

Neskladujte při teplotě nad 35 °C, chraňte před zdroji vznícení. Uchovávejte na dobře větraném místě.

## 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 11 \*

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

K ochraně očí a pokožky používejte při práci vhodný ochranný oděv a brýle. Potřísněnou pokožku ihned omyjte vodou. V případě zasažení očí je ihned vymyjte tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Nestříkejte na horké předměty nebo do otevřeného ohně. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Ukládejte mimo dosah dětí.

Odpadní voda produkovaná při odpařování ošetřovaného povrchu musí být jímána a oddělena od pevných látek. Odstraňované zbytky netoxických emulzních barev jsou podle složení domovní nebo nebezpečný odpad. Např. toxický kal z barev obsahující těžké kovy je nebezpečný odpad. Jímaná mycí voda se musí zlikvidovat podle místních předpisů. Nedovolte, aby se mycí voda dostala do dešťové kanalizace nebo do vodních toků.

Při použití v interiéru :

Používejte jen v případě, že je zajištěno stálé neomezené větrání. Během doby působení přes pracovní plochu napuštěnou odstraňovačem zavěste PE fólii, dobře větrejte a následně ji pečlivě omyjte. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména lakované a plastové povrchy, chraňte vhodným opatřením (např. zakrytím). Materiály jako sklo, měď a hliník nejsou narušeny.

## 9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM DISPERSIONSENTFERNER

---

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.

