



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM ATHENIT<sup>®</sup>-FONDO

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Athenit-Fondo je hotová vápenná základná farba na báze čistého haseného vápna, minimálne 3 roky odležaného, a belostnej múčky z gréckeho mramoru bez pridických spojitých spoj. Vďaka prídavku kvalitného jemného vápenného piesku má KEIM Athenit-Fondo mierne šľamovací a egalizačný účinok.

## 2. OBLASŤ POUŽITIA

---

KEIM Athenit-Fondo slúži ako základný náter - na egalizáciu rozdielnej savosti a/alebo štruktúry - na uzavretie drobných vlasových trhlín - ako adhézny podklad pre Athenit-fino. KEIM Athenit-Fondo možno použiť v interiéri na vápenné omietky, vápenosadrové omietky, vápennocementové omietky, omietky a stierky obsahujúce sadru, sanačné omietky, prírodný kam,éspony kame,éspony kame. V kombinácii so vzájomne presne zladenými zložkami systému KEIM Athenit je možná široká škála aplikácií. Nehodí sa pre: podklady obsahujúce oleje

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- pripravený na použitie
- egalizačné
- premostenie trhlín
- vyrovnáva štruktúru
- nízke napätie
- ekologický
- extrémne priepustný pre difúziu pary
- reakcia na oheň: nehorlavý
- bez syntetických spojív
- bez rastlinných živíc

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrno: 0,3 mm

### KLASIFIKÁCIA:

- Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy (hodnota sd):  $\leq 0,02$  m

### FAREBNÝ ODSTIEN:

biely

### ZLOŽENIE

Voda, hydroxid vápenatý, vápenaté uhličitaný, vápenné piesky, prírodné uhľohydráty, celulóza

## 4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

---

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú príľnavosť.

**cannot parse argument #2 ("Label ")), Syntax error for function REFVAL**

## TECHNICKÝ LIST – KEIM ATHENIT®-FONDO

### PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas nanášania a schnutia musí byť  $\geq 5$  °C.

### PRÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Athenit-Fondo sa musí pred spracovaním dôkladne premiešať.

### SPOTREBA:

cca 0,4 kg/m<sup>2</sup>

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

### SPRACOVANIE:

KEIM Athenit-Fondo obvykle sa nanáša neriedený štetkou alebo valčekom. Podklad podľa potreby mierne navlhčite.

### NÁSLEDNÉ PREPRACOVANIE:

Následné nátery preveďte farbou KEIM Athenit-forte alebo -lucente.

### DOBA SCHNUTIA:

prepracovať je možné najskôr po 4 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži. Du vil først finne ut hva du skal gjøre (24 - 48 år).

### ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
24	kg	24	vedierko

## 6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávajte tesne uzavretý v chlade bez mrazu

## 7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 08 01 11 \*

## 8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

### 9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA


---

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesyntetickými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.